

# Ремонтный стик Аква



#### Для использования под водой I с керамическим наполнителем

Ремонтный стик Аква идеально подходит для ремонта на мокрых и сырых поверхностях, а также для применения под водой. Разработан для устранения и герметизации трещин, раковин, течей и неплотностей в цистернах для бензина и воды, радиаторах, электрических распределительных устройствах, санитарно-техническом оборудовании и в бассейнах.

WEICON Ремонтный стик Аква можно использовать при создании санитарно-технического и нагревательного оборудования, в морской сфере, а также во многих других областях промышленности.

### Технические характеристики

Основа	Керамическое	е наполнение эпоксидной смолой
Структура		пастообразный
Цвет после затвердевания		белый
Пропорция компонентов смеси по	объему смола/с	отвердитель 1:1
Удельная плотность смеси		1,9 g/cm <sup>3</sup>
Макс. толщина зазора		15 мм
Температура обработки		от +10 + до +40 °C
Температура затвердевания		от +6 до +40 °C
Жизнеспособность при 25 г смеси	и +20°C (+68°F)	15 мин.
Ручная прочность (35% прочности	) после	30 мин.
Ручная прочность (50% твердость	) после	60 мин.
Окончательное отверждение (100	% прочность) п	осле 24 ч
Давление		75 N/mm²
Ср. предел прочности на сдвиг че при температуре +20°C (+65°F) DI		Сталь пескоструйная обработка: 6,2 N/mm²
Твердость по Шору, шкала D		65
Теплопроводность (ATSM D 257)		0,5 W/m·K
Линейная усадка		<1 %
Электрическое сопротивление (А	STM D 257)	5•10 <sup>11</sup> Ohm/cm
Электрическая прочность (ASTM	D 149)	3,0 kV/mm
Коэффициент теплового расшире	ния (ISO 11359)	30-40 x 10^-6 K^-1

Устойчивость к температурам	от -50 до +120 кратковременно до +150 °C	
ISSA код	75.530.02/03	
ІМРА код	812923/24	

#### Подготовка поверхности

Допускается применение по влажной поверхности и под водой.

Чтобы обеспечить идеальное сцепление, соединяемые поверхности должны быть чистыми и сухими (например, очистите и обезжирьте с помощью WEICON Очистителя поверхностей).

#### Обработка

Ремонтный стик предназначен для восстановления зазора максимальным размером в 15 мм за один рабочий процесс. Время жизнеспособности указано при применении 25 гр. стика при комнатной температуре. При использовании большего количества ремонтного стика за один раз, в связи с типичной реакцией эпоксидной смолы происходит выделения тепла и жизнеспособности смеси уменьшается. Если температура увеличивается на +10°C, то время жизнеспособности уменьшается в два раза. При температуре +5°C реакция не происходит.

#### **Хранение**

При хранении при постоянной комнатной температуре около +20°C и в закрытом виде в сухих условиях ремонтные стики WEICON хранятся не менее 18 месяцев. Избегайте прямых солнечных лучей.

#### Безопасность и здоровье

При использовании продукции WEICON должны соблюдаться физические, технические, токсикологические и экологические данные и правила, содержащиеся в наших паспортах безопасности EC (www.weicon.com).

## Допустимая фасовка:

10531057 Ремонтный стик Аква 57 г 10531115 Ремонтный стик Аква 115 г

Примечание
Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Официальный дистрибьютор продукции в России

Представительства

Телефон: (495)748-09-07 Email: promo@umpgroup.ru https://umpgroup.ru

Екатеринбург Телефон: (343)389-09-35 Email: e-burg3@umpgroup.ru

Телефон: (831)410-58-51 Email: nn-3@umpgroup.ru

Нижний Новгорол

Телефоны: (3952)79-97-59 Email:irk-2@umpgroup.ru

Телефон: (383)219-00-09 Email: nsk-4@umpgroup.ru

Телефон: (8462)75-82-42 Email: tgt-3@umpgroup.ru

Ростов-на-Дону Телефон: (863)308-95-94 Email: don-m@umpgroup.ru Санкт-Петербург Телефон: (812)416-53-52 Email: spb@umpgroup.ru Впаливосток Телефон: (423)237-47-59 Email: vlk-3@umpgroup.ru