

ГМК 2410 Контактный клей



Сохраняет эластичность в течение длительного времени и устойчив к воздействию влаги

ГМК 2410 — это клей на основе полихлоропрена (CR) с высокой начальной адгезией для гибкого склеивания по всей поверхности:

- резины с резиной
- резины с металлом.

ГМК 2410 склеивает также губчатую резину, вспененный полиэтилен, кожу, войлок, изоляционные материалы, текстиль, дерево и многие пластмассы. WEICON GМК 2410 не пригоден для таких материалов, как пенополистирол, полипропилен, детали из полиэтилена, мягкий пенопласт ПВХ и искусственная кожа ПВХ.

Технические характеристики

Основа	Полихлоропрен (CR)
Цвет	желтовато-коричневый
Плотность	0,93 г/см³
Вязкость	2.400 mPa·s
Расход	250 - 300 г/м²
Время испарения	5 - 10 мин.
Начальная полимеризация	10 мин.
Конечная прочность	24 ч
Температура обработки	от +15 до +35 °C
Устойчивость при хранении	12 месяцев в неоткрытом состоянии
Устойчивость к температурам	от -40 до +80 °C
IMPA код	815237/38

Подготовка поверхности

Склеиваемые детали должны быть чистыми, сухими и свободными от пыли или жира (WEICON Очиститель поверхности). Гладким поверхностям перед склеиванием рационально придать шероховатость например с помощью наждачной бумаги.

Обработка

Хорошо перемешайте продукт перед использованием, а затем равномерно нанесите тонкий слой на всю поверхность, подлежащую склеиванию кистью или шпателем (гладким

или мелкозубчатым). В зависимости от типа материала и области применения может потребоваться два или три тонких слоя. В зависимости от толщины слоя, температуры окружающей среды и влажности воздуха дайте покрытым поверхностям испариться в течение 5-10 минут. На впитывающие поверхности (например, войлок) после испарения следует нанести дополнительный клеевой слой. После того, как поверхности станут сухими и все еще слегка липкими (проверьте пальцем), соедините поверхности и с силой придавите на короткое время. Если вы превысили время испарения растворителя, то необходимо снова нанести ГМК 2410. Лишний, не затвердевший клей можно удалить с помощью WEICON очистителя клея и герметика.

Хранение

При комнатной температуре (от +15°C до +25°C), в сухом виде, в плотно закрытой таре срок годности : 12 месяцев.

Безопасность и здоровье

При использовании продукции WEICON должны соблюдаться физические, технические, токсикологические и экологические данные и правила, содержащиеся в наших паспортах безопасности EC (www.weicon.com).

Допустимая фасовка:

16100185	ГМК 2410 Контактный клей 185 г
16100300	ГМК 2410 Контактный клей 300 г
16100350	ГМК 2410 Контактный клей 350 г
16100700	ГМК 2410 Контактный клей 700 г
16100905	ГМК 2410 Контактный клей 5 кг
16100925	ГМК 2410 Контактный клей 25 кг

Аксессуары:

10953001	Рабочий шпатель малый,
10953003	Рабочий шпатель большой.

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

АО "ЮМПГ"
Официальный дистрибьютор продукции в России
Представительства:

Екатеринбург
Телефон: (343)389-09-35
Email: e-burg3@umpgroup.ru

Иркутск
Телефоны: (3952)79-97-59
Email: irk-2@umpgroup.ru

Новосибирск
Телефон: (383)219-00-09
Email: nsk-4@umpgroup.ru

Тольятти
Телефон: (8462)75-82-42
Email: tgt-3@umpgroup.ru

Москва
Телефон: (495)748-09-07
Email: promo@umpgroup.ru
<https://umpgroup.ru>

Нижний Новгород
Телефон: (831)410-58-51
Email: nn-3@umpgroup.ru

Ростов-на-Дону
Телефон: (863)308-95-94
Email: don-m@umpgroup.ru

Санкт-Петербург
Телефон: (812)416-53-52
Email: spb@umpgroup.ru

Владивосток
Телефон: (423)237-47-59
Email: vfk-3@umpgroup.ru