

ГМК 2510 Контактный Клей



Обладает высокой адгезией | сохраняет эластичность в течение длительного времени и устойчив к воздействию температур

ГМК 2510 — это 2-компонентный клей на основе полихлоропрена для склеивания по всей поверхности с сохранением эластичности при длительном воздействии динамических нагрузок.

Преимущество по сравнению с 1-компонентными контактными клеями заключается в явно лучшей адгезии и улучшенной устойчивости к воздействию температур.

ГМК 2510 склеивает между собой и друг с другом резину, металл, текстиль, кожу, губчатую резину (неопрен), CSM (хайпалон), изоляционные материалы, полиуретан, а также дерево и многие пластмассы. После отвердевания соединения устойчивы к воздействию влаги.

WEICON ГМК 2510 непригоден для таких материалов, как пенополистирол, полиэтилен, детали из полипропилена, мягкий пенопласт ПВХ и искусственная кожа ПВХ.

Технические характеристики

Основа	Полихлоропрен (CR)
Цвет	черный
Плотность	0,85 g/cm ³
Вязкость	1.500 mPa·s
Пропорция компонентов смеси	100:7
Температура обработки	60 °C
Жизнеспособность (при +23°C и 50% относительной влажности воздуха)*	6 ч.
Расход	150 - 300 g/m ²
Время испарения	5 - 15 мин.
Конечная прочность	24 ч
Температура обработки	от +15 до +35 °C
Устойчивость при хранении	12 месяцев в неоткрытом состоянии
Устойчивость к температурам	от -40 до +80, кратковр. (прибл. 1 ч.) до +130 °C
IMPA код	815239/40

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Обработка

Хорошо перемешайте продукт перед использованием (только клей). Смешайте клей и активатор (соотношение смешивания 100:7) тщательно и без пузырьков в течение не менее четырех минут с помощью шпателя или механического смесителя на низкой скорости (не более 500 об/мин) для получения однородной смеси. Подготовьте только то количество, которое может быть применено в течение времени испарения. Равномерно нанесите кистью или шпателем (гладким или мелкозубчатым) на обе склеиваемые поверхности.

Хранение

При комнатной температуре (от +15°C до +25°C), в сухом виде, в плотно закрытой таре срок годности : 12 месяцев в закрытом виде.

Безопасность и здоровье

При использовании продукции WEICON должны соблюдаться физические, технические, токсикологические и экологические данные и правила, содержащиеся в наших паспортах безопасности EC (www.weicon.com).

Допустимая фасовка:

16200324 ГМК 2510 Контактный Клей 324 г
16200690 ГМК 2510 Контактный Клей 690 г

Аксессуары:

10953001 Рабочий шпатель малый

АО "ЮМП"
Официальный дистрибьютор продукции в России
Представительства:

Екатеринбург
Телефон: (343)389-09-35
Email: e-burg3@umpgroup.ru

Иркутск
Телефоны: (3952)79-97-59
Email: irk-2@umpgroup.ru

Новосибирск
Телефон: (383)219-00-09
Email: nsk-4@umpgroup.ru

Тольятти
Телефон: (8462)75-82-42
Email: tgt-3@umpgroup.ru

Москва
Телефон: (495)748-09-07
Email: promo@umpgroup.ru
<https://umpgroup.ru>

Нижний Новгород
Телефон: (831)410-58-51
Email: nn-3@umpgroup.ru

Ростов-на-Дону
Телефон: (863)308-95-94
Email: don-m@umpgroup.ru

Санкт-Петербург
Телефон: (812)416-53-52
Email: spb@umpgroup.ru

Владивосток
Телефон: (423)237-47-59
Email: vfk-3@umpgroup.ru