

Изолирующий лак-спрей



Диэлектрическая прочность
Устойчивый
Кристалльно чистый

WEICON Изолирующий лак-спрей - это прозрачная изолирующая и покрывающая краска на основе алкидной смолы. Она образует гибкую и резистивную пленку, которая обладает отличной адгезией ко всем распространенным материалами, таким как металл, стекло, пластик и дерево. Изолирующий лак-спрей устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей, кислот, масел и щелочей, он влагостойкий и атмосферостойкий, обладает высокой диэлектрической прочностью.

Распылитель служит защитным покрытием для электрических соединений, выключателей, распределительных устройств, электронных компонентов и катушек, как универсальное уплотнение в электротехнике или для ремонта изоляции на электродвигателях, обмотках и рамах.

Технические данные

Основа	Модифицированная Акриловая смола
Запах	растворитель
Особенность	высокая диэлектрическая прочность, совместимость материалов
Плотность	1,0 g/cm³
Удельное поверхностное сопротивление DIN EN 62631	7,59 · 10 ¹⁴ Ω
Диэлектрическая прочность (DIN EN 60243-1) (20°C)	67,8 kV/mm
Содержание силикона	отсутствует
Теплопроводность 20 °C (DIN EN ISO 821)	0,215 W/m·K
Срок годности	24 месяца
Эффективность	2-3 м²
Цвет	прозрачный
Время высыхания до отлипа через	15 мин.
Температуростойкость	-40 (-40 °F) до +120 (+248 °F) °C
Содержание твердых веществ прим.	50 %
Окончательное отверждение после	2 ч
Поперечная резка DIN 53151/ ISO 2409	Gt 0-1 по стали

Обработка

Очистите и обезжирьте поверхности с помощью WEICON Очистителя поверхностей. Поверхность должна быть сухой, свободной от пыли и жира. Встряхните аэрозоль перед использованием до тех пор, пока не будет слышен смешивающий шар. Равномерно распылить при комнатной температуре (прибл. +20 °C) и на расстоянии около 25 см от поверхности.

Хранение

Аэрозольный баллон: беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур, превышающих +50 °C.

Безопасность и здоровье

При использовании продукции WEICON должны соблюдаться физические, технические, токсикологические и экологические данные и правила, содержащиеся в наших паспортах безопасности EC (www.weicon.com).

Допустимая фасовка:

11551400 Изолирующий лак-спрей 400 мл

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

АО "ЮМП"
Официальный дистрибьютор продукции в России
Представительства:

Екатеринбург
Телефон: (343)389-09-35
Email: e-burg3@umpgroup.ru

Иркутск
Телефоны: (3952)79-97-59
Email: irk-2@umpgroup.ru

Новосибирск
Телефон: (383)219-00-09
Email: nsk-4@umpgroup.ru

Тольятти
Телефон: (8462)75-82-42
Email: tgt-3@umpgroup.ru

Москва
Телефон: (495)748-09-07
Email: promo@umpgroup.ru
<https://umpgroup.ru>

Нижний Новгород
Телефон: (831)410-58-51
Email: nn-3@umpgroup.ru

Ростов-на-Дону
Телефон: (863)308-95-94
Email: don-m@umpgroup.ru

Санкт-Петербург
Телефон: (812)416-53-52
Email: spb@umpgroup.ru

Владивосток
Телефон: (423)237-47-59
Email: vlk-3@umpgroup.ru