

# WEICONLOCK® AN 305-72 Герметизация резьбовых соединений труб и фитинга



**высокая вязкость**  
**средняя прочность**  
**нормально демонтируемый**

Герметизация резьбовых соединений труб и фитинга с PTFE, мгновенное герметизирующее действие, проверен DVGW



## Технические характеристики

Для резьбовых соединений до	M 80 R 3"
Вязкость при +25°C (+77°F) по Брукфильду	17.000 - 50.000 ht mPa·s
Макс. зазор	0,4 мм
Прочность на разрыв Нм (резьба)	7 - 10 Nm
Преобладающая прочность Нм (резьба)	2 - 4 Nm
Прочность на сдвиг (DIN 54452)	4 - 6 N/mm <sup>2</sup>
Ручная прочность при комнатной температуре	20 - 40 мин.
Конечная прочность при комнатной температуре	5 - 10 ч
ISSA код	75.628.34/35
IMPA код	815210/11
Температуроустойчивость	от - 60 до + 150 °C

\*Характеристики и время прочности протестированы на резьбовых соединениях М 10, качество 8.8, высота гайки 0,8 d. Прочность на сдвиг протестирована на цилиндрических деталях диаметром прим. 13 мм, разница (D-d) = 0,05 мм, l/d = 0,88.

## Подготовка поверхности

WEICONLOCK® не требует специальной предварительной обработки деталей, т.к. он допускает наличие слегка маслянистых поверхностей (например, на деталях в состоянии поставки).

Наилучшие результаты будут достигнуты на чистых обезжиренных деталях (для обезжиривания можете использовать очиститель поверхностей WEICON Surface Cleaner).

## Обработка

WEICONLOCK® наносится равномерно непосредственно из флакона / тубы с дозирующим наконечником. Избегайте прямого контакта дозирующего наконечника с металлом. В случае использования на запрессованных деталях и больших цилиндрических узлах необходимо наносить тонкий равномерный слой на обе поверхности. В случае резьбовых глухих отверстий следует заполнить отверстие достаточным количеством материала. При применении на винтах и болтах следует нанести WEICONLOCK® вокруг резьбы. Не пытайтесь собрать обратно во флакон любой материал WEICONLOCK®, который был в контакте с металлом. Попадание во флакон даже малейших частичек металла может привести к затвердеванию всего содержимого флакона. При выполнении серийных операций рекомендуется использовать ручные или автоматические устройства для нанесения фиксатора.

## Хранение

WEICONLOCK® может храниться в закрытом оригинальном контейнере при комнатной температуре как минимум 24 месяца. WEICONLOCK® следует хранить вдали от источников нагрева и избегать попадания прямых солнечных лучей. Воздух во флаконе / в тубе сохраняет WEICONLOCK® в жидком состоянии.

## Безопасность и здоровье

При использовании продукции WEICON должны соблюдаться физические, технические, токсикологические и экологические данные и правила, содержащиеся в наших паспортах безопасности EC ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

## Допустимая фасовка:

30572150	WEICONLOCK® AN 305-72 Герметизация резьбовых соединений труб и фитинга 50 мл
30572200	WEICONLOCK® AN 305-72 Герметизация резьбовых соединений труб и фитинга 200 мл
30572300	WEICONLOCK® AN 305-72 Герметизация резьбовых соединений труб и фитинга 300 мл

## Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

АО "ЮМПГ"  
 Официальный дистрибьютор продукции в России  
 Представительства:

Екатеринбург  
 Телефон: (343)389-09-35  
 Email: e-burg3@umpgroup.ru

Иркутск  
 Телефоны: (3952)79-97-59  
 Email: irk-2@umpgroup.ru

Новосибирск  
 Телефон: (383)219-00-09  
 Email: nsk-4@umpgroup.ru

Тольятти  
 Телефон: (8462)75-82-42  
 Email: tgt-3@umpgroup.ru

Москва  
 Телефон: (495)748-09-07  
 Email: promo@umpgroup.ru  
<https://umpgroup.ru>

Нижний Новгород  
 Телефон: (831)410-58-51  
 Email: nn-3@umpgroup.ru

Ростов-на-Дону  
 Телефон: (863)308-95-94  
 Email: don-m@umpgroup.ru

Санкт-Петербург  
 Телефон: (812)416-53-52  
 Email: spb@umpgroup.ru

Владивосток  
 Телефон: (423)237-47-59  
 Email: vlk-3@umpgroup.ru