

Преобразователь ржавчины



Преобразование ржавчины и грунтовка в одном процессе

Преобразователь ржавчины WEICON: для эффективной нейтрализации ржавчины на чугунных и стальных поверхностях. Защищает от коррозии и подходит для внутреннего и внешнего использования.

Преобразователь ржавчины основан на эпоксидной смоле и образует с помощью нейтрализующего слоя металлическо-органический комплекс железа. Это соединение стабилизируется специальной эпоксидной смолой, которая защищает металлы от внешних воздействий. Образующийся черный слой служит базовым слоем и является основой для последующего долговестного покрытия.

Спрей антикоррозийный, обладает превосходными проникающими свойствами и высокой непрозрачностью. Он устойчив к температурам до +80°C (кратковременный <15 мин до +160°C), к атмосферным воздействиям и УФ-излучению, а также имеет отличную стойкость к растворителям. Преобразователь ржавчины WEICON не содержит тяжелые металлы и минеральные кислоты, не имеет запаха. Преобразователь ржавчины может быть применен на станках и установках, сельскохозяйственном оборудовании, а также на автомобилях. Спрей также можно использовать в качестве защитного превентивного слоя.

Технические характеристики

Запах	Синтетическая резина
Характеристики	преобразование ржавчины, грунтовка, герметизация
Наличие силикона	нет
Срок хранения	24 месяца
Цвет	бежевый, прозрачный
Устойчивость к температурам	от -50 до +80 кратковр. (< 15 мин.) до +160 °C
IMPA код	450820

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, чистой и свободной от пыли, масла и жира. Удалите рыхлую ржавчину, жир, грязь и остатки краски с помощью проволочной щетки, шлифовальных кругов и т. д. Удалите измельчающую пыль очистителем поверхности (WEICON Cleaner S).

Обработка

Нанесите спрей один-два раза с расстояния 25-30 см. Дайте распылителю прореагировать примерно в течение 3-5 минут. После полного высыхания (прибл. два часа), можно наносить верхний слой. Перед нанесением проверьте совместимость поверхности.

Хранение

Герметичный контейнер: беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур, превышающих +50°C.

Безопасность и здоровье

При использовании продукции WEICON должны соблюдаться физические, технические, токсикологические и экологические данные и правила, содержащиеся в наших паспортах безопасности ЕС (www.weicon.com).

Допустимая фасовка:

11155400	Преобразователь ржавчины 400 мл
15152001	Преобразователь ржавчины 1 л
15152005	Преобразователь ржавчины 5 л
15152010	Преобразователь ржавчины 10 л
15152028	Преобразователь ржавчины 28 л

АО "ЮМПГ"
Официальный дистрибьютор продукции в России
Представительства:

Екатеринбург
Телефон: (343)389-09-35
Email: e-burg3@umpgroup.ru

Иркутск
Телефоны: (3952)79-97-59
Email: irk-2@umpgroup.ru

Новосибирск
Телефоны: (383)219-00-09
Email: nsk-4@umpgroup.ru

Тольятти
Телефон: (8462)75-82-42
Email: tgt-3@umpgroup.ru

Москва
Телефон: (495)748-09-07
Email: promo@umpgroup.ru
<https://umpgroup.ru>

Нижний Новгород
Телефон: (831)410-58-51
Email: nn-3@umpgroup.ru

Ростов-на-Дону
Телефон: (863)308-95-94
Email: don-m@umpgroup.ru

Санкт-Петербург
Телефон: (812)416-53-52
Email: spb@umpgroup.ru

Владивосток
Телефон: (423)237-47-59
Email: vfk-3@umpgroup.ru