

ADHESOL

ES 160 W

ADHESOL™
adhesive solutions

САМОРАСТЕКАЮЩИЙСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ

Технический паспорт
TDS ADHESOL ES 160 W 01/12/2022



ADHESOL ES 160 W – однокомпонентный эпоксидный клей, отверждаемый нагревом. Растворяется, как сироп, проникает в минимальные зазоры шириной до 0,25 мм. Диэлектрик.

Композиция предназначена для формирования прочного kleевого соединения, заменяет механические способы фиксации деталей, мягкие и твердые припои.

Продукт обладает отличными адгезионными свойствами, пригоден для склеивания различных материалов, таких как черные и цветные металлы, ферриты, керамика, композиты, искусственный камень, некоторые виды пластиков.

ADHESOL ES 160 W – готовая к применению однокомпонентная эпоксидная композиция, что предотвращает возможные ошибки при смешивании и взвешивании состава, вовлечение воздуха в смесь.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отличные диэлектрические свойства
- Способность растворяться при нагревании во время отверждения
- Устойчивость к ударным нагрузкам
- Высокая прочность на сдвиг и отрыв
- Отличная адгезия (прилипание) к различным основаниям
- Химическая нейтральность к большинству материалов
- Отличная устойчивость к химически агрессивным средам
- Высокая температурная стойкость (до +180 °C)
- Готовность к применению без предварительного смешивания
- Способность герметизировать соединение, защищать от коррозии
- Минимальная усадка при полимеризации и после застывания
- Простота нанесения
- Отсутствие растворителей, разбавителей, летучих веществ

УПАКОВКА:

ADHESOL ES 160 W выпускается в шприцах объемом 10 и 50 мл, совместимых с иглой «Luer Lock», а также во флаконах объемом 200 мл. По согласованию возможна поставка продукта в иной таре.

ДОКУМЕНТЫ:

ТУ 20.52.10-010-29849259-2022

КОД ПО КЛАССИФИКАТОРУ:

ОКПД2: 20.52.10 Клеи

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Аэрокосмическая промышленность
- Электроника
- Машиностроение
- Производство медицинских изделий
- Изготовление КИПиА
- Производство бурового оборудования
- Приборостроение
- Производство товаров народного потребления
- Производство электроприборов
- Телекоммуникационная деятельность
- Оборонная промышленность

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Приклеивание магнитов в электродвигателях, динамиках, извещателей ях, микрофонах и т.п.
- Скрепление элементов в микрорадиотехнических устройствах
- Сборка монтажных решеток в телескопах (титановый сплав, кремний, инвар)
- Фиксация гильзы внутри цилиндра ДВС
- Фиксация зеркал на различных поверхностях
- Герметизация сварочных швов и дефектов литья
- Склейивание и герметизация солнечных панелей
- Инкапсуляция электронных плат и датчиков

СОСТАВ:

Эпоксидная смола, отвердитель, разбавитель, модификатор реологии, диспергатор, пеногаситель

БЕЗОПАСНОСТЬ:

Отверждённый материал экологически безопасен и физиологически безвреден. Не содержит растворителей и опасных веществ.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕОТВЕРЖДЕННОГО СОСТАВА:

Параметр	Значение
Химический состав	эпоксидная смола
Цвет	белый
Динамическая вязкость (при +25°C)	35 000
Плотность, кг/л	1,15
Максимальный зазор между сопрягаемыми деталями, мм	0,25

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОТВЕРЖДЕННОГО СОСТАВА:

Параметр	Значение	Стандарт
Прочность на сдвиг (сталь), мПа	20-35	ASTM D-1002
Прочность на сдвиг (алюминий), мПа	14-27	ASTM D-1002
Прочность на сдвиг (цинк), мПа	14-27	ASTM D-1002
Твердость, ШорD	78 - 83	DIN 53 505
Рабочая температура, °C	от -40 до +120	Исследования
Температура стеклования, °C	+115	-

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Перед нанесением клея поверхности должны быть очищены, обезжирены любым подходящим для склеиваемых деталей очистителем и высушены. Если на поверхности металлов присутствует окисная пленка, то в местах склеивания её необходимо механически удалить подходящим абразивным инструментом.

СКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ:

Клей наносится в количестве достаточном для покрытия всей поверхности склеиваемых деталей, с учётом того, что при нагреве он растекается. При нанесении клея необходимо избегать вовлечения воздуха в состав.

При сопряжении деталей важно обеспечить их достаточно сильное сжатие, чтобы клей равномерно распределился по склеиваемым поверхностям. Соединяемые детали должны быть скреплены в течение всего времени отверждения клея. Смещение деталей относительно друг друга с момента начала отверждения клея и до момента их склеивания недопустимо.

При необходимости используйте струбцины, зажимы, фиксаторы.

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ПРИ ТИПОВЫХ УСЛОВИЯХ:

+120°C - 45 мин. / +150°C - 30 мин. / +180°C - 15 мин.

При выборе режима отверждения необходимо учитывать размеры и свойства склеиваемых материалов.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

ADHESOL ES 160 W перевозится в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Не отвержденный клей можно удалить при помощи подходящего для склеиваемых деталей растворителя на органической основе. Затвердевший клей можно удалить только механически.

СРОК ГОДНОСТИ:

12 месяцев с даты изготовления в заводской невскрытой упаковке при температуре хранения от +2°C до +7 °C, вдали от прямых солнечных лучей.

ВНИМАНИЕ:

Беречь от детей. Если **ADHESOL ES 160 W** попал на кожу — промыть водой с мылом. При попадании в глаза или внутрь организма — немедленно обратиться к врачу и показать настоящий документ, не вызывать рвоту. Не использовать пустую упаковку для хранения пищевых продуктов. После использования упаковку утилизировать как бытовые отходы.

В случае использования материала для других целей и/или в неупомянутых в бюллетене условиях требуется самостоятельно провести испытания или обратиться к производителю.

**FOR PROFESSIONAL
USE ONLY**



Изготовитель: ООО «Эластомерик Системс»
Адрес: 398037, Россия, Липецкая обл.,
г. Липецк, Лебедянское шоссе, 3 А, пом. 27-28

8 (800) 333-41-78
e-mail: info@aveza.ru
сайт: aveza.ru



Официальный дистрибутор

Информация, содержащаяся в данном бюллетене, является точной и основана на знаниях, имеющихся в данный момент у производителя. Она предназначена, чтобы помочь пользователю оценить опасность продукта и определить меры безопасности, которые необходимо соблюдать при его использовании. Проверка всех условий применения материала с нашей стороны невозможна, поэтому рекомендации и предложенная по работе с продуктом предоставляются без гарантии производителя. Перед применением адгезива убедитесь в его соответствии вашим требованиям. С выпуском данного бюллетеня предыдущая версия документа считается недействительной.