

Активатор F



для сокращения времени отверждения WEICONLOCK

Время отверждения может быть значительно сокращено предварительной обработкой активатором WEICONLOCK F, который рекомендуется для всех пассивных поверхностей и который незаменим при низких температурах окружающей среды (+10°C/+50°F и ниже) и при больших зазорах. На неметаллических поверхностях затвердевание фиксаторов WEICONLOCK возможно только с помощью активатора.

Технические данные:

Вязкость при 25°C (+77°F) по Брукфильду

1 - 2 мПа·с

Подготовка поверхности

WEICONLOCK® не требует специальной предварительной обработки деталей, т.к. он допускает наличие слегка маслянистых поверхностей (например, на деталях в состоянии поставки). Если детали контактировали с моющими растворами или смазочно-охлаждающими жидкостями, то перед использованием WEICONLOCK® необходимо вымыть их теплой водой, чтобы удалить оставшуюся пленку. Наилучшие результаты будут достигнуты на чистых, обезжиренных деталях (для обезжиривания вы можете использовать универсальный очиститель WEICON Cleaner S). При необходимости придайте поверхностям деталей шероховатость.

Обработка

Распылите активатор WEICONLOCK F на одну из очищенных поверхностей склеиваемых деталей. Если вы используете активатор F в жидкой форме, используйте кисть для нанесения продукта. При больших зазорах склеивания и/или пористых или шероховатых материалах активатор F необходимо наносить на обе поверхности. Дайте ему испариться в течение ок. 2 минут при комнатной температуре (+20°C).

После активации детали должны быть быстро соединены. Следует избегать повторного загрязнения поверхности перед склеиванием. Не смешивайте активатор и клей.

Хранение

Активатор F можно хранить в закрытом оригинальном контейнере не менее 24 месяцев при комнатной температуре. Хранить вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

Безопасность и здоровье

При использовании продукции WEICON должны соблюдаться физические, технические, токсикологические и экологические данные и правила, содержащиеся в наших паспортах безопасности ЕС (www.weicon.com).

Допустимая фасовка:

30700060	Активатор F 60 мл
30700200	Активатор F 200 мл
30700501	Активатор F 1 л

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

АО "ЮМП"
Официальный дистрибьютор продукции в России
Представительства:

Екатеринбург
Телефон: (343)389-09-35
Email: e-burg3@umpgroup.ru

Иркутск
Телефоны: (3952)79-97-59
Email: irk-2@umpgroup.ru

Новосибирск
Телефон: (383)219-00-09
Email: nsk-4@umpgroup.ru

Тольятти
Телефон: (8462)75-82-42
Email: tgt-3@umpgroup.ru

Москва
Телефон: (495)748-09-07
Email: promo@umpgroup.ru
<https://umpgroup.ru>

Нижний Новгород
Телефон: (831)410-58-51
Email: nn-3@umpgroup.ru

Ростов-на-Дону
Телефон: (863)308-95-94
Email: don-m@umpgroup.ru

Санкт-Петербург
Телефон: (812)416-53-52
Email: spb@umpgroup.ru

Владивосток
Телефон: (423)237-47-59
Email: vlk-3@umpgroup.ru