

Золото Спрей



высокоэффективный спрей для металлов

WEICON Золото Спрей - это стойкий к атмосферным воздействиям металлический спрей с высоким содержанием металлических пигментов золотого цвета. Обеспечивает непрозрачное покрытие и подходит для визуального улучшения широкого спектра материалов, таких как металл, дерево, гипс, бетон, кирпичная кладка или гипсокартон. Спрей может использоваться как внутри, так и снаружи помещения.

Продукт подходит для декорирования фигур, декоративных изделий или рамок для картин. Он может использоваться для улучшения внешнего вида желтохромированных деталей после сверления, сварки или фрезерования. Золото Спрей можно использовать во многих областях, например, в декоративно-прикладном искусстве, в реставрационных работах или в хобби.

Технические характеристики

Оттенок	золото-металлик, матовый
Область применения	внутри и снаружи
Отсутствие силикона	да
Связывающее вещество	акриловая смола
Пигмент	золотые пигменты
Чистота пигмента	прибл. 99,9%
Доля металла в сухой пленке прибл.	52 %
Удельный вес	0,9 - 1,0 g/cm³
Рекомендуемая грунтовка	Цинк-Спрей
Температура обработки	от +5 до +35, оптимально от +18 до +35 °C
Расход при нанесении в перекрестном направлении 1,5 прибл.	120 ml/m²
Толщина слоя при нанесении в перекрестном направлении 1,5 прибл.	20 -30 µm
Время высыхания до отлипа через	10 мин.
Полное отверждение после	4 -6 ч
Лакировка/повторное окрашивание после	4-6 ч
Устойчивый к стиранию	да

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Решетчатый надрез DIN 53151/ ISO 2409	характерное значение поперечного среза от GT 0 до GT 1
Испытание сгибом на стержне DIN EN ISO 1519	без образования волосных микротрещин
Покрытие лаком	не требуется
Срок хранения	24 месяца
Устойчивость к температурам	от -50 до +300 °C

Подготовка поверхности

Очистите и обезжирьте поверхности при помощи WEICON Очистителя поверхностей.

Обработка

Встряхните перед использованием до тех пор, пока не будет слышен смешивающий шар. Распылите равномерно и поперечно при комнатной температуре (прибл. +20°C / +68°F) и на расстоянии около 25 см от поверхности. Сухая пыль после ок. 10 минут полностью отверждается примерно через 4-6 часов.

Хранение

Аэрозольный баллон: беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур, превышающих +50°C.

Безопасность и здоровье

При использовании продукции WEICON должны соблюдаться физические, технические, токсикологические и экологические данные и правила, содержащиеся в наших паспортах безопасности EC (www.weicon.com).

Допустимая фасовка:

11105400 Золото Спрей 400 мл

АО "ЮМП"
Официальный дистрибьютор продукции в России
Представительства:

Екатеринбург
Телефон: (343)389-09-35
Email: e-burg3@umpgroup.ru

Иркутск
Телефоны: (3952)79-97-59
Email: irk-2@umpgroup.ru

Новосибирск
Телефон: (383)219-00-09
Email: nsk-4@umpgroup.ru

Тольятти
Телефон: (8462)75-82-42
Email: tgt-3@umpgroup.ru

Москва
Телефон: (495)748-09-07
Email: promo@umpgroup.ru
<https://umpgroup.ru>

Нижний Новгород
Телефон: (831)410-58-51
Email: nn-3@umpgroup.ru

Ростов-на-Дону
Телефон: (863)308-95-94
Email: don-m@umpgroup.ru

Санкт-Петербург
Телефон: (812)416-53-52
Email: spb@umpgroup.ru

Владивосток
Телефон: (423)237-47-59
Email: vfk-3@umpgroup.ru