

Primer P 400



для полиолефинов

Для предварительной обработки непоглощающих поверхностей с низким энергопотреблением, таких как, например, пластмассы (PE, PP, TPE) и эластомеры (EPDM).

Технические характеристики

Основа	резина с растворителями и хлором
Плотность смеси	0,8 g/cm ³
Расход на м ²	20-60 мл
Срок хранения	6 месяцев
Температура обработки	от -15 до +35 °C
Нанесение клея самое позднее после	1 ч
Цвет	бежевый, прозрачный

Подходит для: - WEICON Уретаны - WEICON Easy-Mix PU 90 и PU 240 - WEICON Однокомпонентные клеи и герметики (кроме Силиконов)

Подготовка поверхности

Обрабатываемые поверхности должны быть сухими, чистыми и свободными от пыли и жира (например, с помощью WEICON Очистителя поверхностей).

Обработка

Хорошо встряхните перед использованием, затем нанесите тонким слоем чистой тканью. Рекомендуемое время испарения:

- Primer M 100: минимум 10 минут, макс. 24 часа
- Primer K 200: минимум 10 минут, макс. 24 часа
- Primer S 300: минимум 60 минут, макс. 4 часа
- Primer P 400: минимум 10 минут, макс. 1 час
- Primer E 500: минимум 60 минут, макс. 8 часов

Следующий процесс склеивания должен быть выполнен в течение указанного выше периода времени. Пожалуйста, соблюдайте минимальное время испарения. После более длительного хранения или загрязнения тем временем снова очистите склеивающие поверхности и снова нанесите

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

грунтовку. Для неизвестных типов материалов необходимо проверить пригодность и совместимость.

Хранение

В закрытом состоянии и хранении в условиях нормального климата (+23°C и 50 % отн. влажности), праймер WEICON имеет срок годности 9-12 месяцев, в зависимости от типа.

Безопасность и здоровье

При использовании продукции WEICON должны соблюдаться физические, технические, токсикологические и экологические данные и правила, содержащиеся в наших паспортах безопасности EC (www.weicon.com).

Допустимая фасовка:

13550425 Primer P 400 250 мл

АО "ЮМПГ"
Официальный дистрибьютор продукции в России
Представительства:

Екатеринбург
Телефон: (343)389-09-35
Email: e-burg3@umpgroup.ru

Иркутск
Телефоны: (3952)79-97-59
Email: irk-2@umpgroup.ru

Новосибирск
Телефон: (383)219-00-09
Email: nsk-4@umpgroup.ru

Тольятти
Телефон: (8462)75-82-42
Email: tgt-3@umpgroup.ru

Москва
Телефон: (495)748-09-07
Email: promo@umpgroup.ru
<https://umpgroup.ru>

Нижний Новгород
Телефон: (831)410-58-51
Email: nn-3@umpgroup.ru

Ростов-на-Дону
Телефон: (863)308-95-94
Email: don-m@umpgroup.ru

Санкт-Петербург
Телефон: (812)416-53-52
Email: spb@umpgroup.ru

Владивосток
Телефон: (423)237-47-59
Email: vlk-3@umpgroup.ru