

CA-Activator Spray



Ускоряет время отверждения WEICON Цианоакрилатных клеев.

Активатор ускоряет процесс отверждения цианоакрилатных клеев WEICON.

При нанесении на впитывающие поверхности, такие как, например, дерево или пенопласт, и на все химически обработанные поверхности, такие как, например, оцинкованные металлы, эффективность активатора составляет ок. одной минуты.

При использовании невпитывающих поверхностей эффективность активатора достигает ок. двенадцать часов.

Рекомендуется использовать с: высоковязкими цианоакрилатными клеями WEICON, большой толщиной клеевого слоя, впитывающими и пористыми поверхностями, пассивными материалами (щелочные поверхности, например, металлические детали с цинковым покрытием), неблагоприятными условиями окружающей среды (низкие температуры, слишком низкая влажность воздуха < 30%).



Технические характеристики

Тип сложного эфира	Этил
Цвет	черный
Температура обработки	от +10 до +30 °C
Температуροустойчивость	от -55 до +140 / темп. усадки +160 °C

Подготовка поверхности

Только чистые и сухие поверхности обеспечивают хороший результат склеивания. Перед активацией поверхности необходимо очистить и обезжирить их (например, с помощью WEICON Очистителя поверхностей). Рекомендуется температура обработки от +10 до +30°C. Перед использованием встряхните баллончик с распылителем.

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Обработка

Нанесите распылитель активатора на расстоянии распыления прибл. 30 см на одной из двух склеиваемых поверхностей. Дайте активатору испариться примерно за 30 секунд до соединения соединяемых деталей. Нанесите цианоакрилатный клей в достаточном количестве на неактивированную поверхность и соедините две детали под давлением. Излишки клея можно покрыть спреем-активатором и после отверждения при необходимости удалить.

Безопасность и здоровье

При использовании продукции WEICON должны соблюдаться физические, технические, токсикологические и экологические данные и правила, содержащиеся в наших паспортах безопасности EC (www.weicon.com).

Допустимая фасовка:

12500150 CA-Activator Spray 150 мл

АО "ЮМП"
Официальный дистрибьютор продукции в России
Представительства:

Екатеринбург
Телефон: (343)389-09-35
Email: e-burg3@umpgroup.ru

Иркутск
Телефоны: (3952)79-97-59
Email: irk-2@umpgroup.ru

Новосибирск
Телефон: (383)219-00-09
Email: nsk-4@umpgroup.ru

Тольятти
Телефон: (8462)75-82-42
Email: tgt-3@umpgroup.ru

Москва
Телефон: (495)748-09-07
Email: promo@umpgroup.ru
<https://umpgroup.ru>

Нижний Новгород
Телефон: (831)410-58-51
Email: nn-3@umpgroup.ru

Ростов-на-Дону
Телефон: (863)308-95-94
Email: don-m@umpgroup.ru

Санкт-Петербург
Телефон: (812)416-53-52
Email: spb@umpgroup.ru

Владивосток
Телефон: (423)237-47-59
Email: vltk-3@umpgroup.ru