

Алюминий Спрей А-400



с максимальным блеском

Алюминий Спрей А-400 обладает максимальным блеском, устойчив к воздействию многих разбавленных кислот и щелочей, а также к атмосферному воздействию, содержит пигмент алюминия чистотой ок. 99,5 %.

WEICON Алюминий Спрей А-400 обеспечивает высококачественную защиту от коррозии всех металлических поверхностей.

Алюминий Спрей А-400 может использоваться в системах охлаждения и вентиляции, системах сгорания, трубопроводах и корпусах машин, элементах кузова из стекловолокна, в моделестроении, декоративно-прикладном искусстве, производстве игрушек и во многих других областях применения.

Технические характеристики

Оттенок	алюминиевый, блестящий
Область применения	внутри и снаружи
Связывающее вещество	углеводородная смола
Пигмент	слоистые алюминиевые пигменты
Чистота пигмента	прибл. 99,5% Алюминий
Доля металла в сухой пленке прибл.	23 %
Удельный вес	0,8 - 0,9 g/cm ³
Рекомендуемая грунтовка	Цинк-Спрей
Температура обработки	от +5 до +35, оптимально от +18 до +35 °C
Расход при нанесении в перекрестном направлении 1,5 прибл.	120 ml/m ²
Толщина слоя при нанесении в перекрестном направлении 1,5 прибл.	10 - 15 μm
Время высыхания до отлипа через	10 мин.
Полное отверждение после	4 - 6 ч
Устойчивый к истиранию	нет
Решетчатый надрез DIN 53151/ ISO 2409	характерное значение поперечного среза от GT 0 до GT 1
Испытание сгибом на стержне DIN EN ISO 1519	без образования трещин
Покрытие лаком	не требуется

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Срок хранения	24 месяца
Устойчивость к температурам	от -50 до +800 °C

Подготовка поверхности

Очистите и обезжирьте поверхности при помощи WEICON Очистителя поверхностей.

Обработка

Встряхните перед использованием до тех пор, пока не будет слышен смешивающий шар. Распылите равномерно и поперечно при комнатной температуре (прибл. +20°C / +68°F) и на расстоянии около 25 см от поверхности. Сухая пыль после ок. 10 минут полностью отверждается примерно через 4-6 часов.

Хранение

Герметичный контейнер: беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур, превышающих +50°C.

Безопасность и здоровье

При использовании продукции WEICON должны соблюдаться физические, технические, токсикологические и экологические данные и правила, содержащиеся в наших паспортах безопасности ЕС (www.weicon.com).

Допустимая фасовка:

11051400 Алюминий Спрей А-400 400 мл

АО "ЮМПГ"
Официальный дистрибьютор продукции в России
Представительства:

Екатеринбург
Телефон: (343)389-09-35
Email: e-burg3@umpgroup.ru

Иркутск
Телефоны: (3952)79-97-59
Email: irk-2@umpgroup.ru

Новосибирск
Телефон: (383)219-00-09
Email: nsk-4@umpgroup.ru

Тольятти
Телефон: (8462)75-82-42
Email: tgt-3@umpgroup.ru

Москва
Телефон: (495)748-09-07
Email: promo@umpgroup.ru
<https://umpgroup.ru>

Нижний Новгород
Телефон: (831)410-58-51
Email: nn-3@umpgroup.ru

Ростов-на-Дону
Телефон: (863)308-95-94
Email: don-m@umpgroup.ru

Санкт-Петербург
Телефон: (812)416-53-52
Email: spb@umpgroup.ru

Владивосток
Телефон: (423)237-47-59
Email: vlk-3@umpgroup.ru