

ELASTOMERIC POL 1010



Однокомпонентная грунтовка
Применяется для глазурованных и полированных
поверхностей



Elastomeric POL 1010
Технический бюллетень
TDS1010 21/06/2021

ELASTOMERIC POL 1010

Однокомпонентная грунтовка
Применяется для глазурованных и полированных
поверхностей

Эластомерик Пол - 1010
Технический бюллетень
TDS1010 21/06/2021

ELASTOMERIC POL - 1010 - промоутер адгезии для поверхностной обработки и активации гладких поверхностей, таких как плитка, стекло, полированные металлы перед нанесением лакокрасочных или толстослойных эпоксидных и полиуретановых покрытий. Содержит органические растворители.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Низкая вязкость
- Однокомпонентный состав
- Не требует смешивания
- Позволяет исключить абразивную подготовку поверхностей
- Высочайшие адгезионные свойства
- После высыхания не токсичен, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Время высыхания	40 мин.	ГОСТ 19007
Плотность	0,82 кг/л	ГОСТ 31992.1
Сухой остаток (А+Б)	4 %	расчет
Условная вязкость по ВЗ 246, диаметр сопла 4 мм (при + 20°С)	10 сек.	ГОСТ 8420



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Предварительная обработка и активация поверхности глазурованной плитки, керамогранита, стекла, полированного камня, металлов
- Промоутер адгезии по бетонным основаниям с упрочненным верхним слоем (топпингом)

ЦВЕТ:

прозрачная бесцветная жидкость

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА:

Все участки поверхности должны быть сухими и чистыми, свободными от грязи, масла, поверхностно активных химических веществ, которые могут препятствовать адгезии композиции с основанием.

ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ:

Готов к применению.

НАНЕСЕНИЕ:

Для получения наилучших результатов температура во время нанесения и отверждения должна варьироваться от +5°C до +30°C. Низкие температуры замедляют высыхание, а высокие – ускоряют его. Относительная влажность воздуха не выше 80 %. Температура основания в момент нанесения и во время отверждения должна быть выше температуры точки росы минимум на 3 °C. Последующие слои наносить после полного высыхания грунтовки, но позднее 24 часов после грунтования.

ВНИМАНИЕ:

Беречь от детей. Если ELASTOMERIC POL - 1010 попал на кожу - промыть водой с мылом. Не используйте пустую упаковку для хранения пищевых продуктов.

РАСХОД:

В качестве адгезионного слоя:

0,02 – 0,15 кг/м²

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ:

выпускается в пластиковых тубах по 200 мл.

Срок хранения 12 месяцев в заводской упаковке.

Температура хранения от +5°C до +25°C.

Упаковки хранить крышкой вверх.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Не отвержденный **ELASTOMERIC POL - 1010** с оборудования и инструментов можно удалить при помощи **растворителя 646**. Затвердевший материал возможно удалить только механически.

В случае использования материала для других целей и/или неупомянутых в бюллетене условиях требуется самостоятельно провести испытания или обратиться к производителю.



Производитель: „Elastomeric Systems“
Адрес: 398037, Россия, Липецкая обл.,
г. Липецк, Трубный пр-д, д. 1

8 (800) 333-41-78
e-mail: info@aveza.ru
сайт: aveza.ru



AVEZA

Официальный дистрибьютер

Информация, содержащаяся в данном бюллетени является точной и основана на знаниях, имеющихся у нас в данный момент. Она предназначена, чтобы помочь пользователю в оценке опасностей продукта и мерах безопасности, которые нужно принять при его использовании. Так как не имеется какая-либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Вы должны быть уверены в том, что материал считается подходящим к использованию. С выпуском данного технического бюллетеня предыдущий считается недействительным и теряет силу.