

Техническая спецификация

Дата создания: 18.12.2020 - Страница: 1/1

Праймер G



Допустимая фасовка:

10809050

Праймер G 50 г

Аксессуары:

13955050

Аппликатор для праймера

Подходит для различных резиновых поверхностей

2-К Праймер используется для предварительной обработки различных резиновых материалов и металлических поверхностей перед нанесением уретанов WEICON.

Техническая спецификация

Основа	Уретаны
Цвет	желтоватый, прозрачный
Пропорция смешивания по весу смола/отвердитель	32:1
Содержание растворителя	40 - 60 %
Плотность смеси	0,95 г/см³
Вязкость при +20°C (+68°F) согласно Брукфильду	40 mPa·s
Жизнеспособность при +20°C (+68°F)	15 мин.
Покрытие полиуретаном	после 30 до 60 мин.

Обработка

Праймер G представляет собой 2к-систему, которую необходимо смешать перед нанесением. Для этого наполните содержимым шприца флакон, затем закройте его и хорошо встряхните в течение прибл. двух минут. Нанесите Праймер G на чистую и сухую поверхность и равномерно распределите его с помощью кисти. Примерно через 30-60 минут праймер достигает прочности и может быть покрыт Уретаном 85. Во время нанесения мы рекомендуем температуру окружающей среды 20°C при относительной влажности воздуха ниже 85%.

Хранение

В закрытом состоянии и хранении в нормальном климате (+23°C и 50 % отн. влажности), WEICON Primer G обладает сроком годности в 9 месяцев.

Безопасность и здоровье

При использовании продукции WEICON должны соблюдаться физические, технические, токсикологические и экологические данные и правила, содержащиеся в наших паспортах безопасности EC (www.weicon.com).

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

АО "ЮМП"
Официальный дистрибьютор продукции в России
Представительства:

Екатеринбург
Телефон: (343)389-09-35
Email: e-burg3@umpgroup.ru

Иркутск
Телефоны: (3952)79-97-59
Email: irk-2@umpgroup.ru

Новосибирск
Телефон: (383)219-00-09
Email: nsk-4@umpgroup.ru

Тольятти
Телефон: (8462)75-82-42
Email: tgt-3@umpgroup.ru

Москва
Телефон: (495)748-09-07
Email: promo@umpgroup.ru
<https://umpgroup.ru>

Нижний Новгород
Телефон: (831)410-58-51
Email: nn-3@umpgroup.ru

Ростов-на-Дону
Телефон: (863)308-95-94
Email: don-m@umpgroup.ru

Санкт-Петербург
Телефон: (812)416-53-52
Email: spb@umpgroup.ru

Владивосток
Телефон: (423)237-47-59
Email: vfk-3@umpgroup.ru