

Защита от ржавчины 2000 PLUS



специальное стойкое к коррозии и атмосферным воздействиям поверхностное покрытие

Защита от ржавчины 2000 PLUS — это особо стойкое к коррозии и атмосферным воздействиям поверхностное покрытие на основе оксида железа (гематита). Использование высокочистых пигментов оксида железа в виде хлопьев обеспечивает длительную защиту поверхности от воздействия атмосферных факторов и воды.

WEICON Защита от ржавчины 2000 PLUS может использоваться в строительстве павильонов, при создании стальных конструкций, железных поручней, решетчатых мачт, ограждений, перил, балконных решеток, шторных ворот, уличных светильников и на участках, особенно подверженных коррозии.

Технические характеристики

Оттенок	угольно-серый / DB 703, серебристо-серый / DB 701
Область применения	внутри и снаружи
Связывающее вещество	алкидная смола
Пигмент	пластинчатый гематит
Чистота пигмента	> 90% оксида железа
Доля металла в сухой пленке прибл.	58 %
Удельный вес	1,3 - 1,4 g/cm ³
Рекомендуемая грунтовка	не обязательно
Температура обработки	от +5 до +35, оптимально от +18 до +35 °C
Расход при нанесении в перекрестном направлении 1,5 прибл.	160 ml/m ²
Толщина слоя при нанесении в перекрестном направлении 1,5 прибл.	60 - 80 μm
Время высыхания до отлипа через	30 мин.
Полное отверждение после	24 ч
Лакировка/повторное окрашивание после	24 ч
Устойчивый к истиранию	да
Решетчатый надрез DIN 53151/ ISO 2409	характерное значение поперечного среза от GT 0 до GT 1
Испытание сгибом на стержне DIN EN ISO 1519	без образования волосных микротрещин

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Покрытие лаком	не требуется
Срок хранения	24 месяца
Устойчивость к температурам	от -50 до +300 °C
ISSA код	53.402.40/41

Подготовка поверхности

Очистите и обезжирьте поверхности с помощью WEICON Очиститель поверхностей.

Обработка

Встряхните перед использованием. При комнатной температуре (приблизительно +20°C) распылите на два поперечных слоя покрытия Защиту от ржавчины 2000 PLUS, сохраняя расстояние 25 см. Расход при 1 ½ поперечном слое покрытия 160 мл/м².

Хранение

Герметичный контейнер: беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур, превышающих +50°C.

Безопасность и здоровье

При использовании продукции WEICON должны соблюдаться физические, технические, токсикологические и экологические данные и правила, содержащиеся в наших паспортах безопасности EC (www.weicon.com).

Допустимая фасовка:

11012400	Защита от ржавчины 2000 PLUS 400 мл угольно-серый
11013400	Защита от ржавчины 2000 PLUS 400 мл серебристо-серый

АО "ЮМПГ"
Официальный дистрибьютор продукции в России
Представительства:

Екатеринбург
Телефон: (343)389-09-35
Email: e-burg3@umpgroup.ru

Иркутск
Телефоны: (3952)79-97-59
Email: irk-2@umpgroup.ru

Новосибирск
Телефоны: (383)219-00-09
Email: nsk-4@umpgroup.ru

Тольятти
Телефон: (8462)75-82-42
Email: tgt-3@umpgroup.ru

Москва
Телефон: (495)748-09-07
Email: promo@umpgroup.ru
<https://umpgroup.ru>

Нижний Новгород
Телефон: (831)410-58-51
Email: nn-3@umpgroup.ru

Ростов-на-Дону
Телефон: (863)308-95-94
Email: don-m@umpgroup.ru

Санкт-Петербург
Телефон: (812)416-53-52
Email: spb@umpgroup.ru

Владивосток
Телефон: (423)237-47-59
Email: vlk-3@umpgroup.ru