

Primer E 500



для металлических поверхностей

Специально для силикона - для предварительной обработки непитающихся поверхностей, таких как алюминий, нержавеющая сталь, латунь, медь, цинк, жель и эмаль, керамика и стекло, а также пластмассы, такие как ABS, ПВХ, PA6.6, GFC и т.д.

Технические характеристики

Основа	Силиконовая смола, содержит растворитель
Плотность смеси	0,78 г/см ³
Расход на м ²	100 мл
Срок хранения	6 месяцев
Температура обработки	от +10 до +25 °C
Нанесение клея самое позднее после	8 ч
Цвет	желтоватый, прозрачный

Подходит для: - WEICON Силикон А, F and N - WEICON HT-300 - WEICON Black-Seal

Подготовка поверхности

Обрабатываемые поверхности должны быть сухими, чистыми и свободными от пыли и жира (например, с помощью WEICON Очистителя поверхностей).

Обработка

Хорошо встряхните перед использованием, затем нанесите тонким слоем чистой тканью. Рекомендуемое время испарения:

Primer M 100: минимум 10 минут, макс. 24 часа
 Primer K 200: минимум 10 минут, макс. 24 часа
 Primer S 300: минимум 60 минут, макс. 4 часа
 Primer P 400: минимум 10 минут, макс. 1 час
 Primer E 500: минимум 60 минут, макс. 8 часов

Следующий процесс склеивания должен быть выполнен в течение указанного выше периода времени. Пожалуйста, соблюдайте минимальное время испарения.

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

После более длительного хранения или загрязнения тем временем снова очистите склеиваемые поверхности и снова нанесите грунтовку. Для неизвестных типов материалов необходимо проверить пригодность и совместимость.

Хранение

В закрытом состоянии и хранении в условиях нормального климата (+23°C и 50 % отн. влажности), праймер WEICON имеет срок годности 9-12 месяцев, в зависимости от типа.

Безопасность и здоровье

При использовании продукции WEICON должны соблюдаться физические, технические, токсикологические и экологические данные и правила, содержащиеся в наших паспортах безопасности EC (www.weicon.com).

Допустимая фасовка:

13558025 Primer E 500 250 мл

АО "ЮМПГ"
 Официальный дистрибьютор продукции в России
 Представительства:

Екатеринбург
 Телефон: (343)389-09-35
 Email: e-burg3@umpgroup.ru

Иркутск
 Телефоны: (3952)79-97-59
 Email: irk-2@umpgroup.ru

Новосибирск
 Телефон: (383)219-00-09
 Email: nsk-4@umpgroup.ru

Тольятти
 Телефон: (8462)75-82-42
 Email: tgt-3@umpgroup.ru

Москва
 Телефон: (495)748-09-07
 Email: promo@umpgroup.ru
<https://umpgroup.ru>

Нижний Новгород
 Телефон: (831)410-58-51
 Email: nn-3@umpgroup.ru

Ростов-на-Дону
 Телефон: (863)308-95-94
 Email: don-m@umpgroup.ru

Санкт-Петербург
 Телефон: (812)416-53-52
 Email: spb@umpgroup.ru

Владивосток
 Телефон: (423)237-47-59
 Email: vlk-3@umpgroup.ru