

Anti-Seize Никель Монтажная паста



Удельная теплоёмкость (20°C)	1,493 J/(g·K)
Температуропроводность (20°C)	0,303 mm²/s
Теплопроводность (ISO 22007-4) (20°C)	0,582 W/m·K
Диэлектрическая прочность (DIN EN 60243-1)(20°C)	1,1 kV/mm
Содержание серы (DIN 51400)	<0,1 %
Устойчивость к воздействию влаги (DIN 51807)	1 - 90
Устойчивость к давлению	230 N/mm²
Стойкость к соляному туману	> 170 ч
Устойчивость к температурам	от -30 до +1.450 °C

Монтажная паста для экстремальных условий

Смазочная паста была разработана для защиты материала от экстремальных условий. Anti-Seize Никель стойкая, водоотталкивающая и устойчивая к пресной, соленой и горячей воде, а также к пару. Высокая доля никеля обеспечивает защиту от разъедающих растворителей, которые содержатся, в частности, в разбавленной соляной кислоте, сере и азотной кислоте. Данный продукт можно использовать в широком температурном диапазоне от -30 °C до +1450 °C.

Anti-Seize Никель служит для защиты от коррозии и в качестве высокоэффективной смазки для статических и динамически сильно нагруженных винтовых соединений и монтажных деталей, а также для применения в медленно вращающихся установках при высоких температурах.

Паста защищает от коррозии, разъедания, износа, эффекта скольжения, окисления и трения, а также от электролитических реакций, так называемого, холодного сваривания. Она может использоваться на уплотнениях, клапанах, резьбовых соединениях, шестернях, подшипниках, форсунках, конвейерных лентах, шпильках, инструментах или цилиндрах.

Технические характеристики

Базовое масло	Синтетическое масло
Цвет	антрацит
Плотность при +20°C (+68°F) (DIN 51757)	1,3 g/cm³
Коэффициент трения, аппарат STV	0,16
Коэффициент трения общий	0,15 μ
Коэффициент трения резьба	0,14 μ
Коэффициент трения верхней внутренней поверхности	0,16 μ
ЧМТ-тест (DIN 51350) нагрузка сваривания	2000 N
ЧМТ-тест (DIN 51350) показатель износа (1 мин/1000Н)	0,6 мм
Рабочая пенетрация (DIN ISO 2137)	310 - 340 1/10 мм

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Подготовка поверхности

Очистите и обезжирьте поверхность. Равномерно нанесите монтажную пасту. Поскольку она подходит только для конкретных применений, паста не заменяет чистые смазочные материалы и смазки.

Обработка

Нанесите достаточное количество монтажной пасты кистью, тканью или пластиковой губкой. На резьбах важно, чтобы монтажная паста наносилась вниз к корню резьбы, чтобы обеспечить хороший герметизирующий эффект. Монтажную пасту нельзя смешивать со смазками или маслами, чтобы избежать изменения характеристик материала. Монтажные пасты WEICON не заменяют смазку маслом или консистентной смазкой.

Хранение

Держать контейнер плотно закрытым. Не хранить вместе с окислителями. Хранить в сухом месте при температуре хранения. Оригинальный контейнер можно хранить в течение 24 месяцев.

Безопасность и хранение

При использовании продукции WEICON должны соблюдаться физические, технические, токсикологические и экологические данные и правила, содержащиеся в наших паспортах безопасности EC (www.weicon.com).

Допустимая фасовка:

26050012	Anti-Seize Никель Монтажная паста 120 г
26050040	Anti-Seize Никель Монтажная паста 400 г
26050045	Anti-Seize Никель Монтажная паста 450 г
26050050	Anti-Seize Никель Монтажная паста 500 г
26050100	Anti-Seize Никель Монтажная паста 1 кг
26050180	Anti-Seize Никель Монтажная паста 1.8 кг
26050500	Anti-Seize Никель Монтажная паста 5 кг
26050910	Anti-Seize Никель Монтажная паста 10 кг
26050920	Anti-Seize Никель Монтажная паста 20 кг

Аксессуары:

10953001	Шпатель короткий
10953003	Шпатель длинный

АО "ЮМПГ"
Официальный дистрибьютор продукции в России
Представительства:

Екатеринбург
Телефон: (343)389-09-35
Email: e-burg3@umpgroup.ru

Иркутск
Телефоны: (3952)79-97-59
Email: irk-2@umpgroup.ru

Новосибирск
Телефон: (383)219-00-09
Email: nsk-4@umpgroup.ru

Тольятти
Телефон: (8462)75-82-42
Email: tgt-3@umpgroup.ru

Москва
Телефон: (495)748-09-07
Email: promo@umpgroup.ru
<https://umpgroup.ru>

Нижний Новгород
Телефон: (831)410-58-51
Email: nn-3@umpgroup.ru

Ростов-на-Дону
Телефон: (863)308-95-94
Email: don-m@umpgroup.ru

Санкт-Петербург
Телефон: (812)416-53-52
Email: spb@umpgroup.ru

Владивосток
Телефон: (423)237-47-59
Email: vlk-3@umpgroup.ru