

Нить для уплотнения резьбы DF 175



для металлических и пластиковых резьб

WEICON DF175 - это запатентованный резьбовой уплотнительный шнур, изготовленный из 100% ПТФЭ, который надежно и герметизирует почти все металлические и пластиковые нити. WEICON DF175 надежно компенсирует промежуточное пространство на резьбе и создает пленку PTFE необходимой толщины во время процедуры завинчивания. Эта пленка чрезвычайно устойчива практически ко всем химическим веществам, даже к самым агрессивным растворителям, едким веществам и кислотам.

WEICON DF175 негорюч и надежно работает в диапазоне температур от -200°C (-328°F) до +240°C (+464°F).

В отличие от других уплотнительных материалов, для которых ткань выступает исключительно в качестве основы для собственно герметика, WEICON DF175 сам по себе является уплотнительным материалом. Таким образом, исключается разделение основного материала и уплотнительного материала в течение срока службы винтового соединения.

WEICON DF175 очень экономичен: 1 рулон заменяет до 20 рулонов ПТФЭ-ленты (12 мм x 0,1 мм x 12 м).



Технические характеристики

ISSA код 75.628.40

Подготовка поверхности

Наилучшие результаты будут достигнуты на очищенных, обезжиренных деталях (используйте WEICON Очиститель поверхностей).

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Обработка

Намотайте уплотнительный шнур от начала трубы в направлении резьбы, перекрывая случайным образом. Убедитесь, что в начале трубы нанесено достаточное количество материала. Нанесите 2-3 капли смазки (в съемном днище) на уплотнительную резьбу и распределите ее пальцами по уплотненному участку. Смазка безвредна и биоразлагаема (не используйте смазку в сочетании с жидким кислородом).

Соблюдайте следующие рекомендации:

½" - от 12 (тонкая резьба) до 18 (грубая резьба) обмоток

1½" - от 16 (тонкая резьба) до 24 (грубая резьба) обмоток

Количество обмоток должно быть соответствующим образом приспособлено к диаметру трубы.

Безопасность и здоровье

При использовании продукции WEICON должны соблюдаться физические, технические, токсикологические и экологические данные и правила, содержащиеся в наших паспортах безопасности ЕС (www.weicon.com).

Допустимая фасовка:

30010175

Нить для уплотнения резьбы DF 175 175 м

АО "ЮМПГ"
Официальный дистрибьютор продукции в России
Представительства:

Екатеринбург
Телефон: (343)389-09-35
Email: e-burg3@umpgroup.ru

Иркутск
Телефоны: (3952)79-97-59
Email: irk-2@umpgroup.ru

Новосибирск
Телефон: (383)219-00-09
Email: nsk-4@umpgroup.ru

Тольятти
Телефон: (8462)75-82-42
Email: tgt-3@umpgroup.ru

Москва
Телефон: (495)748-09-07
Email: promo@umpgroup.ru
<https://umpgroup.ru>

Нижний Новгород
Телефон: (831)410-58-51
Email: nn-3@umpgroup.ru

Ростов-на-Дону
Телефон: (863)308-95-94
Email: don-m@umpgroup.ru

Санкт-Петербург
Телефон: (812)416-53-52
Email: spb@umpgroup.ru

Владивосток
Телефон: (423)237-47-59
Email: vlk-3@umpgroup.ru